SAXOLIA™

ITALIAN SURFACES



NORDIC

NORDIC

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA RETTIFICATO
RECTIFIED COLORED BODY GLAZED PORCELAIN



WHITE
120x120 cm - 48"x48"



SILVER
120x120 cm - 48"x48"




WHITE
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP R11



SILVER
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP R11

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



***BATTISCOPA**
SKIRTING
7,2x60 - 2,5"x24"

***Disponibile in tutti i colori**
Available in all colours

SAXOLIA™
ITALIAN SURFACES



GREY
120x120 cm - 48"x48"



GREY
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP R11

FORMATI / SIZES	BOX			PALLET		
	pz/pcs	m^2/sqm	Kg	boxes	m^2/sqm	Kg
120x120 - 48"x48"	2	2,88	55,00	24	69,12	1.335
60x120 - 24"x48"	2	1,44	28,00	36	51,84	1.023
60x120 - 24"x48" GRIP						

NORDIC
SILVER

OUTDOOR **60x120 - 24″x48″ GRIP** (R11)

INDOOR **120x120 - 48″x48″**







NORDIC
WHITE

120x120 - 48”x48”

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato EN 14411-G BIa Colored Body Porcelain Stoneware

	**Lunghezza e larghezza** Length and width	Rectified +/- 0,3% +/- 1 mm	Non-rectified +/- 0,6% +/- 2 mm	**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-2**
	Spessore Thickness	+/- 5% MAX +/- 0,5 mm			
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness	Rectified +/- 0,3% +/- 0,8 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm		
	Ortogonalità Orthogonality	Rectified +/- 0,3% +/- 1,5 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 2 mm		
	Planarità Flatness	Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm	Non-rectified Center curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Edge curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Warpage +/- 0,5% +/- 2 mm		
	D.C.O.F	**0,58**			
	**Assorbimento d'acqua** Water absorption	≤ 0,5%		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-3**
	**Sforzo di rottura** Breaking strenght	≥ 1300 N (≑ ≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (≑ < 7,5 mm)		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-4**
	Modulo di rottura Modulus of rupture	≥ 35 N/mm^2			
	**Resistenza all'abrasione profonda** Resistance to deep abrasion	≤ 175 min^3		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-6**
	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Linear thermal expansion coefficient	**Richiesta** Request		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-8**
	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance	**Richiesta** Request		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-9**
	**Resistenza al gelo** Frost resistance	**Richiesta** Request		**Resiste** Resists	**UNI EN ISO 10545-12**
	**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina** Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	B MIN		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-13**
	Resistenza agli acidi ed alle basi Resistance to acids and bases	**Valore dichiarato** Value declared			
	**Resistenza alle macchie** Stain resistant	3 MIN		**Conforme** Conform	**UNI EN ISO 10545-14**
	**Stabilità dei colori** Color stability	**Richiesta** Request		**Resiste** Resists	**DIN 51094**
	**Resistenza allo scivolamento** Slip resistance	**Valore dichiarato** Value declared		**Conforme** Conform	**DIN 51097** **DIN 51130**
	**Coefficiente di attrito medio** Mean coefficient of friction	**Valore dichiarato** Value declared		**Conforme** Conform	**ANSI A137.1:2017**
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction	**Valore dichiarato** Value declared		**Conforme** Conform	**(B.C.R.A.)** **Rep. CEC.6/81**
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	**Valore dichiarato** Value declared		**Conforme** Conform	**BS 7976**

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, imballi, dimensioni e colori.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.



SAXOLIA
a brand of
Italcrafts s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 22
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Ph. +39 0536 838911 - Fax: +39 0536 831205
E-mail info@saxolia.it
www.saxolia.it

MADE IN ITALY
QUALITY